

TECHNICKÝ LIST

ELASTARD STICKER

1. Název výrobku: ELASTARD STICKER

2. Typ, nebo sériové číslo: ELASTARD STICKER, sériové číslo viz výrobní štítek

Modifikovaný asfaltový hydroizolační pás s nosnou vložkou z impregnovaného polyesterového rouna, povrch tvořen jemnozrnným posypem, spodní strana opatřena lehce snímatelnou separační fólií.

3. Použití:

EN 13707:2004 + A2:2009 – Podkladní vrstvy a mezivrstvy střešního pláště ve vícevrstvých skladbách střech s vysokým nárokem na tažnost, mechanickou odolnost, celkovou funkčnost a dlouhou životnost. Dále jako spolehlivá parozábrana. Vhodná především pro podklady EPS a XPX a také na podklady dřevěné a OSB kde není možné lepení pomocí plamene.

EN 13969:2004 + A1:2006 – Jednovrstvý pás proti zemní vlhkosti, nebo jako součást hydroizolačního souvrství spodní stavby s vysokým nárokem na tažnost, mechanickou odolnost, celkovou funkčnost a dlouhou životnost. Lze použít pro hydroizolaci XPS zateplení základových desek nejlépe ve dvou vrstvách.

4. Způsob použití:

Pásky jsou zpracovávány volným položením po odstranění separační fólie na vhodný podklad.

Minimální teplota ovzduší při zpracování je +15°C. V chladných obdobích se při dosažení hraničních teplot doporučuje teplota pásu v zatepleném skladu a to podobu minimálně 24h před aplikací. Velikost podélných a příčných spojů se doporučuje 120 mm, minimálně však 100 mm.

5. Složení:

Horní vrstva tvořena jemnozrnným minerálním posypem frakce 0,2-0,5mm.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou tvořena modifikovaným asfaltem s minerálními plnivý.

Nosná vložka z impregnovaného polyesterového rouna.

Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou tvořena modifikovaným asfaltem s minerálními plnivý.

Dolní povrch pásu tvořen lehce snímatelnou separační fólií.

6. Balení:

Pásky ELASTARD STICKER jsou dodávány v rolích o rozměrech 1x10m v síle 3 mm. Jednotlivé role jsou zabezpečeny proti rozbalení pomocí lepicích pásek. Role jsou narovnaný na nevratnou paletu o rozměru 1000x1200mm ve vertikální poloze v počtu 25ks. Proti pohybu jsou role na paletě zabezpečeny fixačními páskami a dále zavařeny v teplem smrštitelném pytli, tento zaručuje i krátkodobou ochranu zboží před povětrnostními vlivy.

7. Skladování:

Role jsou skladovány na paletách ve vertikální poloze. Role musí být skladovány v uzavřených prostorech a tím chráněny před povětrnostními vlivy, především před slunečním zářením a dalšími zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.

Doporučujeme zpracovat materiál do 6ti měsíců od jeho expedice.

Stohování palet není dovoleno.

8. Doprava:

Doprava rolí se provádí na paletách ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Palety musí být zabezpečeny proti pohybu v nákladovém prostoru. Pokud není paleta v originálním obalu je nutností její stabilitu zabezpečit minimálně pomocí smršťovací folie.

9. Certifikát:

1020-CPR-050021714

10. Záruka:

Záruka na funkčnost 15let.



11. Deklarované vlastnosti:

ELASTARD STICKER

Charakteristika	Tolerance	Hodnota	Jednotka	Harmonizovaná technická specifikace
Zjevné vady	-	bez vad	-	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Délka	+/- 2%	10	m	
Šířka	+/- 1%	1,0	m	
Tloušťka	+/- 0,2	3,0	mm	
Plošná hmotnost	+/- 250	4000	g/m ²	
Tahová síla podélný směr	+/-100	350	N/50mm	
Tahová síla příčný směr	+/-100	550	N/50mm	
Největší protažení-příčný směr	+/-10	23	%	
Největší protažení-podélný směr	+/-10	25	%	
Odolnost proti protržení podélně/příčně	+/-80	400/300	N	
Vodotěsnost	-	vyhovuje	-	
Propustnost vodních par	-	NPD	-	
Ohebnost za nízkých teplot	-	-15	°C	
Odolnost proti stékání za vyšších teplot	-	85	°C	
Reakce na oheň	-	Třída E	-	

Pásy neobsahují nebezpečné látky.

V Ústí nad Orlicí
Dne: 26.7.2022

Bohuslav Jirásek
Vedoucí úseku asfaltových pásů